



LINOLIN Plåttaksfärg

Underlag

Färgen kan användas på rena, torra och fasta plåtunderlag utomhus. Optimal målnings temperatur är 15 – 25 grader Celsius.

Applicering

Rör upp färgen noggrant. Produkten stryks tunt och jämt fördelad på underlaget. Använd med fördel pensel av svinborst med hög kvalitet.

Lagring

Lagring av produkten skall ske i mörkt och svalt utrymme i en väl tillsluten originalförpackning.

Transport

Klassas inte som farligt gods då innehållet i enskild förpackning inte överstiger 5 liter. Se ADR och RID 2015 Särbestämmelse 375 för linoljefärg med UN 3082.

Avfallshantering

EWC-kod 08 01 11. Destrueras på godkänd destruktionsanläggning för farligt avfall.

Brandrisk

Produkten innehåller linolja. Indränkta trasor, trassel eller annat kan självantända. Dränk dessa i vatten eller elda upp dem.

Rengöring och underhåll

Rengöring av målad yta kan göras tidigast efter 3-4 veckor. Använd mildt PH neutralt rengöringsmedel som t.ex. diskmedel och vatten. Använd inte såpa eller annat rengöringsmedel med högt PH. Utomhus bryter solens UV-ljus ner linoljan i färgen och ger över tid en nedmattad och kritande yta.

Reparation och skada

Använd med fördel samma produkt vid bättringsmålning. Undvik fläckbättring på större ytor då det finns risk för glans och kulörskillnader. Stryk hela ytan och avsluta vid naturliga avgränsningar.



TEKNISK INFORMATION

Användningsområde

Utvändiga plåttak

Materialåtgång

7 - 16 m²/l

Torktid

Klibbfri efter 2-4 timmar.

Övermålningsbar efter 24 timmar.

Torktiderna är varierande och beroende av temperatur, fukt och skiktjocklek.

Verktyg

Pensel, Roller

Förpackning

1 liter, 4 liter

(UN godkänd plåtburk med spänningslock)

Rengöring av verktyg

Terpentin/Lacknafta

VOC

0,0 g/L

Bergslagsfärg AB

Fäggeby 73

783 93 St Skedvi

info@bergslagsfarg.se

0730-693752

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Bergslagsfärg AB ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan